

Mipa EP Grundierfiller — Двухкомпонентный эпоксидный грунтнаполнитель. Материал рекомендуется использовать как **изолятор проблемных поверхностей**. Вследствие хорошей адгезии и гибкости, материал особенно пригоден для ремонта алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, а также порошковых лакокрасочных покрытий. На Mipa EP Grundierfiller после ускоренной сушки (30 мин. при +60°C, +80°C) можно наносить полиэфирные шпатлёвки. Варианты применения: а) стандартный наполнитель нормальное грунтование автомобиля, точечный, панельный и полный ремонт; б) толстослойный наполнитель - для изолирования зашпатлёванных и прошлифованных участков;



«мокрый			

	Цвет	Темно-серый							
,	Упаковка	1л, 5л, 20л							
	Расход	5-6 м²/литр							
	оверхность для нанесения	Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, детали из искусственных материалов, стеклопластики; старое или заводское лакокрасочное покрытие, грунты, поверхности, прошпатлеванные 2К полиэфирными шпатлевками.							
,	Особые указания	Не наносить при Т⁰ ниже +10° С и влажности воздуха выше 80%. Не смешивать активированный материал с неактивированным.							
	Предварительно обезжирить средством Mipa Silikonentferne обработка Отшлифовать абразивом: а) Р180 - Р220; в) Р220 - Р3 Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжи						'320. I		
	Смешивание	2:1 по объёму с Міра EP-Harter 30356/E10 обоих компонентов выдержать 15 мин. до ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ готового к прим			kurz. После смешивания начала обработки. енению грунта 10 часов.				
		<u>стандартный</u> наполнитель		<u>толстослойный</u> наполнитель		<u>«мокрый по мокрому»</u>			
	Разбавитель ЕР	10%		-		20%			
	Вязкость 4мм DIN	20-22		-		15-18			
	Нанесение	RP	HVLP	RP	HVLP	RP	HVLP		
	Давление распыла	3-4 бар	2-3 бар	3-4 бар	2-3 бар	3-4 бар	2-3 бар		
≥1	Диаметр сопла	1,4-1,6 мм	1,3-1,4 мм	1,6-1,8 мм	1,4-1,6 мм	1,4-1,6 мм	1,3-1,4 мм		
	Кол-во слоёв	1-2		2-3		1			
	Толщина слоя	40-50 мкм		до 120 мкм		15-20 мкм			
	Межслойная выдержка – до матовения предыдущего слоя.								
	Воздушная сушка	до шлифования		до шлифования		перед окрашиванием			
(\cdot)	При +20°C	12 часов		12-24 часа		1 час			
	При +60°C +80°C	20-30 мин.		40-60 мин.		-			
<u> </u>	Время выдержки	При ус	коренной с	ушке - 10 мин.					
≥1 }	Дальнейшая обработка	Р600 – Р800 Р320 – Р400 Декоративные покрыти 2К или ВС Міра.					ые покрытия ВС Міра.		