

Mipaflex Bumper Paint — Однокомпонентная структурная краска, специально разработанная для бамперов, декоративных накладок и наружных зеркал автомобилей. Обладает отличной адгезией непосредственно к чистому, обезжиренному и отшлифованному пластику. Легко наносится. Температурная стойкость до +70°С.



Цвет	Серый RAL 7700, чёрный RAL 9500				
Расход	8-10 м ² /литр				
Упаковка	1л, 400мл (аэрозоль)				
Поверхность для нанесения	Детали из искусственных материалов (AAS, SMC, GFK, BMC, ABS, SAN, EP - Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PRO, PVC, PMMA, PUR жёсткий, PUR мягкий).				
Особые указания	Не наносить при T° ниже +10°С и влажности воздуха выше 75%				
Предварительная обработка	 <p>Новые пластмассовые детали перед очисткой необходимо прогреть в течение 60 мин. при +60°С для того, чтобы смазка для разделения пресс-форм выступила на поверхность. Тщательно обезжирить средством MIPA Kunststoffreiniger antistatisch. Для улучшения очистки от смазки рекомендуется применять абразивную губку. Обезжиривателю дать хорошо испариться при +20°С - в течение ночи, при +60°С - 30-40 мин. Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить Mipa Kunststoffreiniger antistatisch.</p>				
Смешивание	 <p>ВЯЗКОСТЬ материала 4 мм, +20°С, ДИН 53211 - 20-22 сек. Добавление разбавителя Mipa Verdunnung UN/ UN21 - 10%</p>				
	Нанесение	Давление распыла	Диаметр сопла	Кол-во слоёв	Толщина слоя
	высокого давления	3-5 бар	1,6-1,8 мм	2	40-50 мкм
	HVLP	2-3 бар	1,4-1,6 мм	2	40-50 мкм
Межслойная выдержка - 5 мин.					
	Воздушная сушка	Параметры сушки	от пыли	монтажная прочность	полное высыхание
		При +20°С	20 мин.	60 мин.	24 часа