

### NOVAKRYL 590

#### БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2+1

Бесцветный акриловый лак с большим количеством твердых частиц и повышенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant). Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия. Рекомендуемую толщину покрытия получаем при нанесении полторы слоя лака. Хорошая растекаемость и быстрая сушка обеспечивают легкий ремонт и короткое время пребывания в лакировочной кабине. Существует в версиях с отвердителем медленным, нормальным и быстрым - выбор правильного отвердителя зависит от условий применения. Благодаря своим свойствам NOVAKRYL 590 - это лак, обеспечивающий простоту воспроизведения оригинального состава заводского лака. Хорошее поглощение лаковой пыли, отличный для покраски больших поверхностей.




Номер артикула	Упаковка единичная (л)	Количество в коробке (шт.)
NOVAKRYL 590		
38091	1,0	6
38093	5,0	4
отвердитель Н 5120 (стандартный)		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
отвердитель Н 5120 (быстрый)		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
отвердитель Н 5120 (медленный)		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

\* продукт под заказ



2+1+0%  
или  
2+1+10%



17-19 сек.  
или  
разбавлять  
DIN 4/20°C  
15-17 сек.



1,5 X (50 мкм)  
или  
2-3 X (50 мкм)  
3-4 бара, Ø 1.3-1.4 мм



5-10 мин/20°C.



Рабочая  
твёрдость  
14 ч /20°C  
45 мин./60°C

VOC II/B/e допустим. \* = 840 г/л  
VOC = 545 г/л

\* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



ГЛУБИНА И БЛЕСК



Больше информации  
о применении и правилах  
хранения в Техническом  
Карте: LT-03-08

